




2014000425Z



(2014)国认监认字(043)号



检测  
CNAS L0698

# 检 验 报 告

报告编号：201610384


送检单位名称：朴昕贸易（上海）有限公司

产品名称型号：Moonlight面料 密度220g/m<sup>2</sup> 幢宽3m

检 验 类 别：委托检验

**NFTC**

国家防火建筑材料质量监督检验中心




# 国家防火建筑材料质量监督检验中心


## 检 验 报 告

报告编号: 201610384


共 3 页 第 1 页

|                  |  |      |                            |
|------------------|--|------|----------------------------|
| 产品名称             | Moonlight面料  | 型号规格 | 密度220g/m <sup>2</sup> 幢宽3m |
| 委托单位             | 朴昕贸易(上海)有限公司   | 商 标  | /                          |
| 生产单位             | 朴昕贸易(上海)有限公司   | 检验类别 | 委托检验                       |
| 送检单位             | 朴昕贸易(上海)有限公司   | 抽样基数 | /                          |
| 抽样单位             | 自送样  | 抽样日期 | /                          |
| 抽样地点             | /  | 到样日期 | 2016. 03. 28               |
| 检验地点             | 本中心  | 检验日期 | 2016. 04. 14               |
| 样品数量             | 3m <sup>2</sup>  | 样品编号 | 201610384                  |
| 检验依据             | GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》   |      |                            |
| 检验项目             | 燃烧性能B <sub>1</sub> 级   |      |                            |
| 检<br>验<br>结<br>论 | <p style="text-align: center;">经检验, 该制品各项指标均符合窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能B<sub>1</sub>级的规定要求。</p> <p style="text-align: center;">按GB 8624-2012判定, 该制品燃烧性能达到难燃B<sub>1</sub>级。(以下空白)</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(检验专用章)</p> <p>签发日期: 2016年4月8日</p> </div> |      |                            |
| 备注               | 该送检产品的产品名称为企业自命名, 本报告仅对所承检项目负责。  |      |                            |


批准:



审核:



编制:



材料  
检验

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验结果汇总表

报告编号：201610384

共 3 页 第 2 页

| 序号 | 检验项目   | 检验方法           | 技术指标            | 检验结果 | 结论 |
|----|--|----------------|-----------------|------|----|
| 1  | 氧指数, %   | GB/T 5454-1997 | $\geq 32.0$     | 37.3 | 合格 |
| 2  | 垂直燃烧性能   |                |                 |      |    |
|    | 续燃时间, s  | GB/T 5455-2014 | $\leq 5$        | 0    | 合格 |
|    | 阴燃时间, s  | GB/T 5455-2014 | $\leq 15$       | 0    | 合格 |
|    | 损毁长度, mm   | GB/T 5455-2014 | $\leq 150$      | 136  | 合格 |
|    | 燃烧滴落物  | GB/T 5455-2014 | 未引起脱脂棉<br>燃烧或阴燃 | 符合要求 | 合格 |
|    | 以  | 下              | 空               | 白    |    |
|    |  |                |                 |      |    |
|    |  |                |                 |      |    |
|    |  |                |                 |      |    |
|    |  |                |                 |      |    |
|    |  |                |                 |      |    |
|    |  |                |                 |      |    |
|    |  |                |                 |      |    |
|    |  |                |                 |      |    |
|    |  |                |                 |      |    |
|    |  |                |                 |      |    |
| 备注 | 技术指标依据GB 8624-2012对窗帘幕布、家具制品装饰用织物燃烧性能B <sub>1</sub> 的规定要求。 |                |                 |      |    |

质量  
专用

本试验结果仅对送检样品在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际应用中的防火性能的唯一依据。

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验报告

报告编号: 201610384

共 3 页 第 3 页

|      |                         |     |   |
|------|-------------------------|-----|---|
| 生产单位 | 朴昕贸易(上海)有限公司            |     |   |
| 地 址  | 上海市浦东新区川沙路6999号28幢2163室 |     |   |
| 邮政编码 | /                       |     |   |
| 联系电话 | 18767293953             | 传 真 | / |

### 产品说明:

该制品成份为100%聚酯纤维。(以上信息由送检单位提供)

GB/T 5455、GB/T 5454试件按标准要求制取。

检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)



|    |   |
|----|---|
| 备注 | 本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。 |
|----|---|