

报告编号: 2021110074



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

送检单位名称: 朴昕贸易(上海)有限公司

产品名称型号: Sahara卷帘织物
140g/m²

检 验 类 别: 委托检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验报告




报告编号: 2021110074


共 3 页 第 1 页

产品名称	Sahara卷帘织物	型号规格	140g/m ²
委托单位	朴昕贸易（上海）有限公司	商 标	parallel
生产单位	朴昕贸易（上海）有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	朴昕贸易（上海）有限公司	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2021.01.12
检验地点	本中心	检验日期	2021.01.18~2021.01.26
样品数量	2.6m ²	样品编号	2021110074
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能B ₁ 级（窗帘幕布）适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，该制品所检项目符合窗帘幕布用织物燃烧性能B₁级的规定要求。</p> <p>按GB 8624-2012判定，该制品燃烧性能达到难燃B₁级。（以下空白）</p> <p style="text-align: center;">  (检验专用章) 签发日期: 2021年01月27日 </p>		
备注	该送检产品的产品名称为企业自命名，本报告仅对所承检项目负责。		

批准:



审核:



编制:



国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号：2021110074


共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	结论	
1	氧指数, %	GB/T 5454-1997	≥32.0	35.4	合格	
2	垂直 燃烧 性能	续燃时间, s	GB/T 5455-2014	≤5	0	合格
		阴燃时间, s	GB/T 5455-2014	≤15	0	
		损毁长度, mm	GB/T 5455-2014	≤150	139	
		燃烧滴落物	GB/T 5455-2014	未引起脱脂棉 燃烧或阴燃	无燃烧滴落物	
	以	下	空	白		
备注						

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

报告编号：2021110074

共 3 页 第 3 页

生产单位	朴昕贸易（上海）有限公司		
生产单位地址	上海市浦东新区川沙路6999号28幢2163室		
法人代表	吴丹	邮政编码	/
联系电话	13817958088	传 真	/
产品说明： 该制品主要成分为100%阻燃聚酯纤维。（以上信息由送检单位提供） 样品照片：  检验地点：四川省都江堰市学府路358号。（以下空白）			
备注	本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据		

质量
章